



YachtCoatings

GRIP ANTISKID

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Antidérapante résistante à l'abrasion, avec un bas coefficient de poids spécifique, il se présente sous forme de sphères creuses. Il est possible de le mélanger avec n'importe quel type de laque ou vernis, mono ou bi composante

Informations sur le produit

Aspect	Poudre		
Couleur	Gris .000		
Solides (en volume)		ASTM D2369	100%
Poids spécifique		UNI EN ISO 2811-1	2.6 ± 0,2 g/cm ³
Conditionnement	0,125 Lt		

Application et utilisation

PRÉPARATION DE LA SURFACE

En fonction du type de laque utilisée

L'adjonction de l'additif GRIP ne compromet pas les caractéristiques ou les modalités d'emploi du produit avec lequel il est mélangé. Durant l'application, pour obtenir une uniformité excellente de l'effet antidérapant, on conseille de mélanger de temps en temps le produit contenant l'additif avec le GRIP.

Données d'application

Propriétés physiques	Poudre creuse fine de nature inorganique. Grande douceur et facilité de mélange. Haute résistance à la température et à l'humidité.
Rapport de mélange	50 gr pour chaque litre de peinture ou de laque

Rév. Mars 2019

1



YachtCoatings
GRIP ANTISKID
FICHE TECHNIQUE

CONDITIONS DURANT L'APPLICATION

Pour éviter la formation de condensation, la température du support doit être supérieure au point de rosée d'au moins 3° C. Durant l'application et la période de contraction, la température du milieu ne doit pas être inférieure à 10° C et ne pas dépasser 30° C; la température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C, car le processus de réticulation se ralentit fortement aux températures inférieures. Éviter en tout cas l'application du produit si l'humidité relative dépasse 80%. Il est important d'effectuer le relevé des paramètres hygrométriques près du support à traiter. Assurer une bonne ventilation quand la peinture est appliquée dans des espaces clos.

Stockage

Il est conseillé d'éviter l'exposition à l'air libre et aux températures élevées. Pour optimiser au maximum la durée utile du bidon, il faut vérifier qu'au moment de l'entreposage du produit le conteneur soit bien fermé et que la température soit entre 10-35° C. Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil.

Normes de sécurité

Se conformer aux dispositions du DPR 303 et 475 (Italie). Éviter, par exemple, le contact du produit avec la peau. Travailler dans des lieux bien aérés et, s'ils sont renfermés, utiliser des aspirateurs, des ventilateurs et des amenées d'air. Durant l'application, utiliser les protections requises (masques, gants, lunettes, etc.). Avant l'usage, lire les sections 7-8 de la SDS.

INSTRUCTION POUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE LA CONFECTION

Les emballages vides qui ont contenu des produits : Éliminer les emballages vides selon ce qui est requis par la loi à propos de l'élimination de ces déchets. Par exemple, à travers la mise en décharge dans un centre pour le recyclage.

Emballage contenant du produit non utilisé : Éliminer le produit non utilisé, en conformité avec les exigences légales de destruction de ces déchets ; par exemple la mise en décharge dans un centre pour le recyclage. Ne pas renverser dans les égouts et les cours d'eau. Éviter l'exposition des conteneurs à l'extérieur. En plus, les conteneurs doivent être gardés à une température entre 10 et 35° C. Ne pas

Rév. Mars 2019

2



YachtCoatings

GRIP ANTISKID

FICHE TECHNIQUE

exposer au soleil.

Notes

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique peuvent légèrement varier d'une production à l'autre. Toutes les informations font référence au produit mélangé.

Le produit appliqué ne doit pas entrer en contact avec l'eau et les produits chimiques, ou être soumis à stress mécanique avant sa complète réticulation. Lesdites informations sont le résultat de tests précis en laboratoire et d'une expérience pratique. Cependant, puisque le produit est principalement utilisé en dehors du control du producteur, Boero Bartolomeo S.p.A. ne peut que garantir sa qualité. Les informations contenues dans cette fiche peuvent être l'objet de révision de la part de la société. Pour clarifications, mises à jour ou des plus amples informations, il est conseillé de contacter directement Boero Bartolomeo. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes.